Декоративні
Оздоблювальні
Матеріали

Полимеризованные плиты МДФ
DSO



Q 011 Клен Камайоре

Q 006 Дуб Калкс



Q 018 Вишня Ченто

Q 013 Тик Баколи

Q 029 Тик Чекано

Q 021 Слива Брачиано



Q 012 Слива Болония

Q 030 Тик Больцано

Q 001 Белый

Q 061 Ваниль

Q 026 Серый светлый

Q 047 Ирис

Q 048 Серый

Q 049 Оранжевый

Q 028 Черный

Q 050 Красный

Q 027 Бордо

Декоративный слой — акриловая краска
Структуры — HG-Gloss, СБ-алюминий, OW-глубокий матовый, RW-поры древесины
Сырье — плита МДФ плюс
Формат плиты — 2800 x 1250 мм
Стандартная толщина — 10, 16, 18 мм (другие под заказ 4–22мм)
Дополнительная информация — High Gloss в защитной пленке

Параметр	Норма	Требования
Толщина (погрешность ±0,5 мм)	PN-EN 14323	10, 16, 18
Длина и ширина (мм)	PN-EN 14323	±5
Плотность (погрешность ±20) (кг/м^3)	PN-EN 323	720
Гибкость (N/мм^2)	PN-EN 310	≥20
Класс эмиссии формальдегида E1 (мг/м^3)	PN-EN 717-1	≤0,124
Стойкость покрытия (степень изменения)	IHD-W-445	≤3
Степень блеска (высокоглянцевая поверхность, погрешность ±5,0)	PN-EN 14323	85
Прилипаемость лака к плите (степень изменения)	PN-EN ISO 2409	0–2
Стойкость к химических веществам (степень изменения) кофе, чая, сока черной смородины, воды, чистого 40% RR этанола, ацетона	PN-EN 12720:2000	5–4

Киев, офис, тел.: 0 (44) 201-15-40
Винница, тел.: 0 (432) 69-12-94
Днепропетровск, тел.: 0 (56) 370-48-07 / 08
Донецк, тел./ф.: 0 (62) 385-26-17 / 18
Запорожье, тел./ф.: 0 (612) 13-00-80
Ивано-Франковск, тел.: 0 (342) 73-48-51
Луганск, тел.: 0 (642) 33-27-78
Луцк, тел.: 0 (332) 28-71-35
Львов, тел./ф.: 0 (32) 295-95-80 / 81
Одесса, тел.: 0 (48) 777-95-10 / 30
Ровно, тел.: 0 (362) 45-01-35
Севастополь, тел./ф.: 0 (692) 40-03-36
Симферополь, тел./ф.: 0 (652) 51-44-30
Харьков, тел.: 0 (57) 713-62-72
Харьков, тел.: 0 (57) 756-85-70
Херсон, тел.: 0 (522) 39-01-42
Хмельницкий, тел.: 0 (382) 78-81-68
Черкассы, тел./ф.: 0 (472) 56-98-62

PLASTICS
Пластікс-Україна